

Method of obtaining a receptacle with decorative stripes, coextrusion apparatus for carrying out this method and receptacle obtained by this method

Publication number: EP0726132

Publication date: 1996-08-14

Inventor: DE LAFORCADE VINCENT (FR)

Applicant: OREAL (FR)

Classification:

- international: *B65D25/20; B29C47/04; B29C47/20; B29C47/26; B29C49/00; B29C49/22; B65D1/02; B65D23/14; B29C49/04; B29L9/00; B29L22/00; B65D25/20; B29C47/04; B29C47/20; B29C47/26; B29C49/00; B29C49/22; B65D1/02; B65D23/00; B29C49/04; (IPC1-7): B29C47/04; B29C47/20; B29C49/00*

- European: B29C47/04B; B29C47/20C; B29C49/00G; B29C49/22; B65D1/02B; B65D23/14

Application number: EP19960400179 19960125

Priority number(s): FR19950001394 19950207

Also published as:



EP0726133 (A1)

JP8252861 (A)

FR2730183 (A1)

EP0726133 (B1)

Cited documents:



EP0662385

US3257482

US3343568

EP0158919

EP0618059

more >>

Report a data error here

Abstract of EP0726132

Prod'n. of a container with decorative bands coextruded from different thermoplastics (M1, M2) uses a coextrusion head (T) with outputs (S1, S2) to coextrude a hollow blank (P) in the hollow cylinder (12). One output (S1) feeds the chamber from one end (11) with one material (M1) while the other (S2) feeds the chamber at an intermediate level between the ends at its side and in a direction angular w.r.t. the chamber axis. The second output (S2), during coextrusion, is moved in translation and/or rotation w.r.t. the first output (S1) and one of the outputs is opened and closed to form bands (4) of one of the materials. The blank is removed, hot, to a blowing mould. Also claimed is the appts. with angular sector or annular secondary output (S2) and the form the bands can take being discontinuous, or spirals, several bands, equidistant, perpendicular to the axis, superimposed, different colours or transparent.




FIG.14

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 726 132 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:

14.08.1996 Bulletin 1996/33

(51) Int Cl.⁶: **B29C 47/04**, B29C 47/20,
B29C 49/00

(21) Numéro de dépôt: 96400179.6

(22) Date de dépôt: 25.01.1996

(84) Etats contractants désignés:

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL
PT SE

(72) Inventeur: **de Laforcade, Vincent**
78120 Rambouillet (FR)

(30) Priorité: 07.02.1995 FR 9501394

(74) Mandataire: **Lhoste, Catherine**
L'OREAL,
D.P.I.,
90 rue du Général Roguet
92583 Clichy Cédex (FR)

(71) Demandeur: **L'OREAL**
F-75008 Paris (FR)

(54) **Procédé d'obtention d'un récipient comportant des bandes décoratives, machine de coextrusion pour la mise en oeuvre du procédé et récipient obtenu par ce procédé**

(57) L'invention a pour objet un procédé d'obtention d'un récipient coextrudé en deux matières (M₁, M₂), consistant : - à coextruder une paraison (P) sur une machine à extruder équipée d'une tête de coextrusion (T) ayant une sortie primaire (S₁) et une sortie secondaire (S₂) ; - à faire subir à la sortie secondaire (S₂), pendant au moins une partie de la coextrusion, une translation et/ou une rotation par rapport à la sortie primaire (S₁), tout en modulant l'ouverture et/ou la fermeture de l'une des sorties (S₁, S₂) de sorte à former sur la paraison une bande (4) en l'une des deux matières ; - à transférer la paraison (P), dans un moule, et ; - à souffler la paraison pour obtenir le récipient pourvu d'au moins une bande constituée de l'une des deux matières.

L'invention se rapporte, également, à une machine de coextrusion utilisable pour la mise en oeuvre du procédé, ainsi qu'à un récipient obtenu par le procédé.




FIG. 14

Description

La présente invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un récipient destiné à contenir un produit liquide, pâteux ou solide comportant un corps constitué de deux matières thermoplastiques coextrudées de caractéristiques différentes, dont l'une au moins forme une bande décorative. Ce récipient se présente sous la forme de flacon, de pot, ou de bouteille, la bande constituant, en particulier, une décoration en couleur en vue de conférer à ce récipient un aspect esthétique. L'invention est relative, également, à une machine de coextrusion utilisable pour la mise en oeuvre du procédé, ainsi qu'à un récipient obtenu par ce procédé.

Ce récipient présentant un bel aspect esthétique, est destiné, plus particulièrement, à contenir un produit de qualité supérieure, par exemple un produit cosmétique, notamment un produit de luxe, ou un produit pharmaceutique.

A présent on sait réaliser, par coextrusion-soufflage, des flacons bimatières de deux couleurs différentes, dont le corps est pourvu de bandes colorées. Ainsi, le document US-A-3 343 568 décrit un flacon comportant des bandes colorées s'étendant selon la direction de l'axe de soufflage du récipient. En variante, ce document décrit un flacon comportant des bandes formant chacune une spirale, l'angle formé entre l'axe de soufflage et les bandes étant au plus de 30°. Ce flacon à bandes en spirale est obtenu à partir d'une paraison coextrudée de deux matériaux différents, les bandes de la paraison étant orientées parallèlement à son axe de symétrie. Avant le soufflage de cette paraison dans un moule, une torsion autour de l'axe de symétrie est exercée, ce qui provoque la formation de spires colorées.

Cette façon de réaliser une spirale décorative sur un flacon présente deux inconvénients majeurs : tout d'abord, la torsion de la paraison ne peut pas excéder une valeur angulaire critique, c'est-à-dire que l'angle formé entre l'axe de soufflage et les bandes ne peut pas dépasser la valeur de 30°, sans risque d'affaiblissement local des parois après le soufflage, notamment au niveau du goulot. Pour remédier à cet inconvénient, il est nécessaire d'augmenter l'épaisseur des parois, ce qui entraîne une augmentation du coût de fabrication et donc du prix de revient du récipient, limitant son utilisation à des produits coûteux, de faible distribution commerciale.

De plus, par suite de la torsion de la paraison, la géométrie des bandes, notamment leur parallélisme, est perturbée, de sorte qu'après soufflage, un récipient peu esthétique est obtenu, mal accepté par le consommateur.

Par ailleurs, on sait réaliser, également par coextrusion-soufflage, des flacons bimatières, présentant des bandes ou zones de deux matières de dureté différente, ces bandes étant orientées, de même, suivant un plan passant par l'axe de soufflage du flacon.

Ainsi, selon le document EP-A-0 385 942, on con-

naît des flacons ou tubes coextrudés dans lequel les bandes ou zones, orientées suivant un plan passant par l'axe de soufflage du flacon, sont en matière rigide. De même, le document GB-A-2 191 145 décrit un récipient coextrudé, dont une des matières forme une bande longitudinale, continue ou discontinue, parallèle à l'axe de soufflage du récipient.

La présente invention a pour objet un procédé d'obtention de nouveaux récipients décorés, notamment de bandes colorées régulièrement espacées, présentant, en particulier, un meilleur effet optique que les récipients de l'art antérieur, de coût plus faible que ceux de l'art antérieur. En outre, ce procédé permet la réalisation de toute forme et orientation de bandes décoratives, contrairement aux procédés de l'art antérieur.

A cet effet, l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un récipient coextrudé en au moins une première et seconde matières thermoplastiques ayant des caractéristiques différentes, consistant :

- à utiliser une machine à coextruder équipée d'au moins deux chargeurs à vis et d'une tête de coextrusion ayant une sortie primaire et au moins une sortie secondaire, pour coextruder à chaud une paraison creuse formée dans une chambre de coextrusion cylindrique creuse munie d'un axe longitudinal ayant une extrémité annulaire ouverte, destinée à la sortie de la paraison de la tête d'extrusion, la sortie primaire alimentant en la première matière le côté de la chambre de coextrusion opposé à l'extrémité annulaire ouverte, et la sortie secondaire alimentant en la seconde matière la chambre de coextrusion à un niveau situé entre l'extrémité annulaire ouverte de la chambre de coextrusion et son côté, et selon une direction angulaire par rapport à l'axe de la chambre,
- à faire subir à la sortie secondaire, pendant au moins une partie de la coextrusion de la paraison, une translation et/ou une rotation par rapport à la sortie primaire, tout en modulant l'ouverture et/ou la fermeture de l'une des deux sorties, de sorte à former sur la paraison au moins une bande en l'une des première et/ou seconde matières,
- à transférer la paraison, encore chaude, dans un moule, et,
- à souffler la paraison pour obtenir la forme finale du récipient pourvu d'au moins une bande constituée de l'une des deux matières.

L'invention se rapporte aussi à une machine à coextruder équipée d'au moins deux chargeurs à vis pour le chargement en au moins une première et seconde matières thermoplastiques, munie d'une tête de coextrusion, comportant une sortie primaire, au moins une sortie secondaire et une chambre de coextrusion cylindrique creuse munie d'un axe longitudinal ayant une extrémité annulaire ouverte, la sortie primaire alimentant en la première matière le côté de la chambre de coex-

trusion opposé à l'extrémité annulaire ouverte, et la sortie secondaire alimentant en la seconde matière la chambre de coextrusion à un niveau situé entre l'extrémité annulaire ouverte de la chambre de coextrusion et son côté, et selon une direction angulaire par rapport à l'axe de la chambre, caractérisée en ce que la tête de coextrusion comporte une tête secondaire mobile munie de la sortie secondaire, apte à faire exécuter à la sortie secondaire une translation et/ou une rotation par rapport à la sortie primaire.

Selon un premier mode de réalisation, la sortie secondaire peut être annulaire. On obtient ainsi, en ouvrant et fermant la sortie secondaire à volonté, un flacon comportant au moins une bande orientée perpendiculairement à l'axe de soufflage. La largeur de la bande dépend, dans ce cas, de la durée d'ouverture de la sortie secondaire.

Selon un second mode de réalisation, la sortie secondaire peut être réduite à un ou plusieurs secteurs angulaires décalés. Chaque secteur constitue un orifice de sortie secondaire pouvant être alimenté en la même seconde matière, ou bien alimenté en plusieurs secondes matières de nature différente. En ouvrant la sortie secondaire et en effectuant en même temps un mouvement de rotation de cette sortie secondaire, on obtient un récipient comportant une ou plusieurs bandes en forme de spirale. Le nombre de bandes est fonction du nombre de secteurs. Selon l'invention, la tête de coextrusion comporte autant de sorties (primaire + secondaire) que de matières, pouvant comporter un ou plusieurs orifices de sortie.

Lorsque plusieurs secteurs sont prévus, ils peuvent être alimentés chacun par une matière différente ; il est ainsi possible de réaliser plusieurs bandes de nature différente, selon la matière employée.

Lorsqu'on ouvre et ferme à volonté la sortie secondaire pendant la coextrusion, on obtient un flacon comportant une ou plusieurs bandes en forme de spirale discontinues. La longueur des fragments des bandes et de leurs interstices dépend de la durée d'ouverture ou de fermeture respectivement des secteurs de la sortie secondaire.

Avantageusement, un moyen est prévu pour régler les vitesses de translation et de rotation de la tête secondaire. Ce moyen peut être, par exemple, un ou plusieurs moteurs électriques pas-à-pas, dont la rotation des axes moteurs est, d'une part, transmise à la tête d'extrusion secondaire par des moyens de transmission connus, et d'autre part dont l'angle et la vitesse de rotation sont régulés par un automate programmable qui permet d'ajuster très finement la longueur, la largeur et l'esthétique de la bande.

En particulier, en modulant la vitesse et le sens de rotation de la tête secondaire, il est possible, de réaliser cette bande de sorte qu'elle suit une ligne ondulée, orientée parallèle à l'axe de soufflage du récipient, ou bien en spirale ondulée.

Avantageusement, les sorties primaire et/ou secon-

dares sont munies d'un dispositif d'ouverture et/ou de fermeture à volonté. En cas de présence de plusieurs orifices de sortie secondaire, leur ouverture et/ou fermeture peut être effectuée indépendamment.

Le procédé et la tête de coextrusion décrits ci-dessus permettent l'obtention d'un récipient ayant des bandes décoratives formant un angle non nul avec l'axe de soufflage, qui est généralement l'axe longitudinal du récipient.

Aussi, l'invention a encore pour objet un récipient obtenu par coextrusion-soufflage ayant un axe de soufflage longitudinal orienté selon une première direction, comprenant un corps muni d'un fond fermé et d'un goulot, constitué de deux matières thermoplastiques coextrudées de caractéristiques différentes, comprenant au moins une bande formée par au moins une des deux matières. Selon un premier mode de réalisation de l'invention, ce récipient se caractérise en ce que cette bande a une orientation sur le corps du récipient selon une deuxième direction, formant avec la première direction un angle supérieur à 30°.

Selon un second mode de réalisation, le récipient se caractérise en ce que la bande est constituée d'au moins deux segments d'orientation différente. En particulier, cette bande peut présenter, sur une partie au moins, une ondulation, un escalier ou des crêneaux.

Avantageusement, la première matière a une couleur différente de la couleur de la deuxième matière. En outre, la première ou la deuxième matière peut être transparente ou opaque.

Selon une première possibilité, la bande peut être continue. Selon une seconde possibilité, cette bande est discontinue. Il est en outre possible, de réaliser plusieurs bandes équidistantes ou non sur le corps du flacon.

Selon encore une autre possibilité, la ou les bandes peuvent avoir la forme d'une spirale, continue ou non, les bandes étant équidistantes.

Selon une forme particulière de réalisation, la ou les bandes peuvent avoir une orientation suivant une direction perpendiculaire à l'axe de soufflage qui est généralement l'axe du récipient.

Avantageusement, la ou les bandes sont réalisées en matériau bicouche, le corps du récipient étant réalisé en une première matière et la ou les bandes étant réalisées en une deuxième matière superposée sur la première et visible de l'extérieur.

Pour mieux faire comprendre la présente invention, on va en décrire maintenant, à titre d'exemples purement illustratifs et nullement limitatifs, plusieurs modes de réalisation de récipients conformes à l'invention, en référence aux dessins annexés, ainsi que l'outillage nécessaire pour leur réalisation.

La figure 1 représente une vue de face d'un premier mode de réalisation d'un récipient R₁ conforme à l'invention, comportant une bande de couleur, ayant l'orientation de la flèche B ;

les figures 2 à 13 représentent, d'autres modes de réalisations possibles de récipients R_2 à R_{13} à bandes, conformes à l'invention, la flèche B indiquant, de façon générale, l'orientation des bandes ;

les figures 14 et 15 représentent, en vue schématique, deux modes de réalisation d'une tête d'extrusion équipant l'outillage servant à réaliser les récipients conformes aux figures 1 à 13.

En se référant à la figure 1, on voit un récipient R_1 en forme de flacon 1 de révolution autour d'un axe A, comportant un fond 2, et du côté opposé au fond, un goulot 3. Ce flacon 1 est réalisé en une première matière M_1 . En outre, il comporte une bande d'étendue périphérique 4, orientée suivant la direction B orthogonale à l'axe A et réalisée en une seconde matière M_2 ayant un aspect différent de celui de la première matière M_1 (mat/brillant, couleur différente, transparent/opaque, doux/granuleux).

Généralement, les première et seconde matières M_1 et M_2 sont choisies parmi les couples de matériaux thermoplastiques qui sont physico-chimiquement compatibles entre eux, c'est-à-dire qui sont aptes à créer une liaison entre eux, par thermofusion, lors de leur coextrusion. Avantagusement, on choisit ces matériaux dans une même famille de matériaux thermoplastiques, mais de couleur différente, un de ces matériaux pouvant être incolore.

Ces matériaux peuvent être choisis parmi les polyéthylènes haute et basse densité, les polypropylènes, les polystyrènes, les polychlorures de vinyle, les résines acryliques, les éthylène vinyl acétates, les polycarbonates, les polyuréthanes, les polyamides, etc. En particulier, la première matière M_1 du flacon peut être du polypropylène blanc, et la seconde matière M_2 du polypropylène teinté en bleu.

La fabrication de ce récipient sera décrite plus loin, lors de la description d'une tête d'extrusion de l'outillage conforme à l'invention.

La figure 2 montre un récipient de révolution R_2 , dont toute la partie supérieure constitue un bande 4, réalisée en une matière M_2 et présentant un aspect différent du reste du flacon 1. Cette bande a encore une étendue périphérique et est orientée selon la direction B, orthogonale à l'axe de rotation A du flacon. Cet axe est aussi l'axe de soufflage du flacon.

La figure 3 montre un récipient R_3 , muni de bandes annulaires 4 orthogonales à l'axe A, de même largeur et régulièrement espacées suivant l'axe A du récipient.

La figure 4 montre un récipient R_4 , muni de bandes annulaires discontinues 4, orthogonales à l'axe A, les fragments des bandes 4 étant régulièrement espacés suivant l'axe A du récipient, l'espacement des fragments dans le sens de l'orientation B, étant le même que celui de l'axe A. On obtient ainsi des carrés 4a régulièrement répartis sur l'ensemble du flacon.

La figure 5 montre un récipient R_5 , muni de bandes

annulaires discontinues 4, orthogonales à l'axe A, régulièrement espacées suivant l'axe A du récipient. Ces bandes se présentent uniquement selon la forme d'une rangée de rectangles, parallèle à l'axe A.

5 La figure 6 montre un récipient R_6 , muni de deux bandes 4b, 4c formant chacune une spirale continue sur le corps du récipient R_6 . Les bandes 4b et 4c sont parallèles entre elles et forment un angle d'environ 60° par rapport à l'axe A.

10 La figure 7 montre un récipient R_7 , muni d'une seule bande 4 formant une spirale continue simple sur le corps du récipient R_6 . Cette bande est orientée selon la direction B formant un angle d'environ 60° par rapport à l'axe A.

15 La figure 8 montre un récipient R_8 , muni de deux bandes 4d, 4e formant une spirale à double entrée sur le corps du récipient R_6 , la spirale étant discontinue, les fragments 4d, 4e de bande étant décalés d'une distance d, par rapport à un plan passant par l'axe A du récipient. En outre, ces bandes forment un angle d'environ 60° par rapport à l'axe A.

La figure 9 montre un récipient R_9 , muni, comme sur la figure 6, de deux bandes 4 en spirale discontinue, les fragments 5 de bande, en forme de losanges, étant alignés parallèles à l'axe A. L'espace entre les fragments 5 de bande dans la direction d'orientation B, ainsi que l'espace entre les bandes dans la direction défini par l'axe A du récipient R_9 , sont équidistants.

25 La figure 10 correspond à une réalisation de récipient R_{10} , semblable à la réalisation du récipient de la figure 7, la bande unique 4 étant discontinue, formée par des fragments 5, en forme de losanges.

La figure 11 montre un récipient R_{11} muni d'une bande 4, d'orientation générale parallèle à l'axe A, formant un créneau rectangulaire. Il est possible, bien entendu, de réaliser toute une série de créneaux. En variante (non représentée), il est possible de réaliser cette bande en forme d'escalier.

La figure 12 montre un récipient R_{12} muni de trois bandes 4, chacune en spirale hélicoïdale ondulée. Ces bandes 4 sont parallèles entre elles. Elles comportent des segments 7, 8 d'orientation respective B1 et B2, formant un angle obtus par rapport à l'axe A.

La figure 13 montre un récipient R_{13} muni d'une bande 4 ondulée d'orientation générale parallèle à l'axe A du récipient. Elle comporte des segments 7 et 8 d'orientation analogue à ceux de la figure 12.

Les récipients conformes aux figures 1 à 13 qui viennent d'être décrits, sont obtenus par soufflage d'une paraison coextrudée en deux matériaux différents.

La figure 14 montre, en vue partielle, une tête de coextrusion T équipant une machine d'extrusion-soufflage. Cette machine est munie d'au moins deux chargeurs à vis C_1 et C_2 pour l'alimentation de la tête d'extrusion T en deux matières thermoplastiques M_1 et M_2 , ayant des aspects différents. La matière M_1 est acheminée vers la tête de coextrusion par un canal d'alimentation 11, en communication avec le chargeur C_1 , tandis

que la matière M_2 est acheminée par un canal d'alimentation 21, en communication avec le chargeur C_2 . Les flux de chacune des deux matières se rencontrent dans une chambre de coextrusion E en forme de cylindre annulaire. Cette chambre est portée à la température de fusion des matières M_1 et M_2 et permet d'extruder en continu un cylindre P creux, d'axe de symétrie A (axe de la chambre E), des deux matières, appelé «paraison». Au sortir de la chambre, le cylindre P (ou paraison) est coupé et introduit ensuite dans un moule à température ambiante dans lequel le fond 2 du récipient 1 (figures 1 à 13) est soudé et dans lequel la paraison est soufflée, selon l'axe A, pour donner la forme finale au flacon.

Selon l'invention, la tête de coextrusion T comporte une tête de coextrusion secondaire T_{12} pourvue de la sortie secondaire S_2 et montée mobile en rotation r et/ou en translation t , par rapport à une tête primaire T_{11} comportant la sortie primaire S_1 . Généralement, la tête secondaire T_{12} tourne autour de la tête primaire, selon l'axe d'extrusion A (comme indiqué par la flèche circulaire r sur la figure 14).

Selon la décoration envisagée sur le flacon, on se sert uniquement de la mobilité rotative ou uniquement de la mobilité en translation de la tête secondaire. Il est possible également de combiner ces deux types de mouvements t et r . La tête d'extrusion T de l'invention permet d'obtenir tout type de décoration.

Selon l'invention, les sorties primaire S_1 et secondaire S_2 sont équipées, avantageusement, d'un dispositif d'ouverture et/ou de fermeture (matérialisé sur le dessin par «X»), que l'on actionne à volonté pendant la coextrusion de la paraison P. Ce dispositif est par exemple un anneau coulissant pouvant obturer la sortie S_1 ou S_2 .

Comme visible à la figure 14, la matière M_1 à l'état fondu, est poussée par le premier chargeur à vis C_1 , dans le canal d'alimentation 11, puis dans une chambre primaire annulaire 12 de la tête primaire T_{11} , en communication avec et surmontant la chambre de coextrusion E. Cette dernière est définie par le volume 13 entre un noyau cylindrique 34 d'axe A et une paroi primaire cylindrique 36 concentrique au noyau 34. La chambre 12 permet une répartition homogène de la matière M_1 dans la chambre E. La chambre 12 est définie par la partie supérieure de la paroi 36 et par une base 31 supportant le noyau 34.

La paroi primaire cylindrique 36 de la chambre de coextrusion est entourée de la tête d'extrusion secondaire T_{12} , mobile en translation et/ou en rotation, par rapport à la paroi primaire 36 qui est fixe. Cette tête d'extrusion secondaire est formée par une paroi cylindrique extérieure 41 raccordée à un fond 42, en forme de rondelle, muni d'un orifice de sortie 43 par lequel la paraison P peut quitter la tête d'extrusion T. La paroi extérieure 41 et le fond 42 définissent avec la base 31 et la paroi primaire 36, une chambre secondaire annulaire 23 contenant, à l'état fondu, le matériau M_2 . La base 31 est

cylindrique et entourée par l'extrémité supérieure de la paroi extérieure 41 libre en rotation. Elle est traversée de part en part par les canaux 11 et 21. Dans la partie intérieure du fond 42, au voisinage de l'orifice de sortie 43, on observe une invagination cylindrique 44 de même diamètre que la paroi primaire 36. La chambre secondaire 23 est alimentée en matériau M_2 par le canal 21. Entre la paroi primaire 36 et l'invagination 44, un interstice annulaire est formé constituant la sortie secondaire S_2 pour le matériau M_2 . Un dispositif d'ouverture et de fermeture, permet d'ouvrir et fermer à volonté la sortie secondaire S_2 .

Le fonctionnement de cette tête de coextrusion T ressort directement des explications qui précèdent : Au départ, les sorties primaire S_1 et secondaire S_2 sont fermées, tandis que la chambre secondaire 23 est remplie de matière M_2 en fusion. En ouvrant la sortie S_1 , la matière M_1 occupe successivement la chambre primaire 12 et le volume cylindrique 13. Progressivement, la paraison P, entièrement en matière M_1 commence à sortir de l'orifice annulaire 43. Pendant cette étape d'extrusion, on ouvre la sortie secondaire annulaire S_2 , pendant une durée déterminée. Sous la poussée du second chargeur C_2 , la matière M_2 , de couleur différente de celle de la matière M_1 , pénètre dans le volume 13, de sorte qu'une bande colorée 4, 4' est formée sur la paraison P.

Ainsi, pour la réalisation du récipient R_1 , une paraison a été extrudée dont la partie basse est composée exclusivement de matière M_1 en fermant la sortie S_2 . Ensuite, l'ouverture de la sortie S_2 annulaire pendant une durée déterminée, provoque la formation d'une bande horizontale 4 colorée ; la fermeture de la sortie S_2 arrête l'écoulement de la matière M_2 , de sorte que la partie haute de la paraison est exclusivement constituée de la matière M_1 . Après soufflage de cette paraison, on obtient le récipient R_1 conforme à la figure 1.

Pour la réalisation du récipient R_2 , une paraison a été extrudée dont toute la partie haute est constituée de matériau M_2 . A cet effet, lors de l'extrusion de la paraison, les sorties primaire S_1 et secondaire S_2 sont ouvertes dès le départ. Au moment voulu, la sortie secondaire est fermée. Après soufflage de cette paraison, on obtient le récipient R_2 conforme à la figure 2.

Pour réaliser le récipient R_3 , conforme à la figure 3, on procède de façon analogue à la réalisation du récipient R_1 , l'opération d'ouverture et de fermeture étant répétée plusieurs fois, les intervalles entre ouverture et fermeture étant égaux.

La figure 15 montre un autre mode de réalisation d'une tête de coextrusion T_2 , conforme à l'invention, semblable à celle de la figure 14, seule la forme de la sortie secondaire S_{21} étant différente. Elle n'est pas annulaire comme dans la réalisation de la figure 14, mais limitée à au moins une étendue sectorielle déterminée. Avantagusement, la section de cette sortie secondaire partielle S_{21} a la forme d'un carrée. Cette sortie peut être une sortie multiple constituée par plusieurs orifices, par exemple, au nombre de 2 à 6.

A l'aide de la tête de coextrusion T_2 conforme à la réalisation de la figure 15, munie d'une seule sortie secondaire partielle S_{21} , on réalise la paraison du récipient R_4 , en extrudant d'abord, pendant une durée déterminée, seul la matière M_1 , la sortie secondaire S_{21} étant fermée. Ensuite, on ferme la sortie primaire S_1 ; on ouvre et on ferme à une fréquence régulière la sortie secondaire S_{21} et on fait tourner simultanément la tête secondaire T_{21} de 360° autour de son axe A, dans le sens de la flèche r. Puis, on ferme la sortie secondaire S_{12} et on ouvre la sortie primaire S_1 pendant une durée déterminée. Ensuite, on répète cette opération autant de fois qu'on le souhaite pour réaliser des bandes perpendiculaires à l'axe A, discontinues sur la paraison.

Pour la réalisation du récipient R_5 , on procède comme dans l'exemple précédent, si ce n'est qu'on ouvre la sortie secondaire partielle S_{21} une seule fois pendant une courte durée, pendant un tour de rotation de 360° de la tête d'extrusion secondaire T_{21} .

Le récipient R_6 est réalisé à partir d'une paraison obtenue de la façon suivante: On utilise une tête de coextrusion munie de trois sorties secondaires S_{21} partielles, espacées angulairement de 120° . Lors de la coextrusion de cette paraison, les sorties primaire S_1 et secondaires S_{21} sont ouvertes dès le départ. Simultanément on met en rotation la tête secondaire T_{21} , et on la déplace en même temps en translation, dans le sens de la flèche t.

Le récipient R_7 est réalisé à partir d'une paraison obtenue en utilisant une tête secondaire T_{21} munie d'une seule sortie S_{21} partielle et en opérant comme indiqué dans l'exemple précédent.

Le récipient R_8 est obtenu à partir d'une paraison réalisée en opérant de façon analogue à la réalisation du récipient R_6 , les sorties secondaires S_{21} étant ouvertes et fermées de façon décalée dans le temps, suivant une position de rotation déterminée de la tête secondaire T_{12} .

Le récipient R_9 est obtenu à partir d'une paraison réalisée en utilisant une tête secondaire T_{12} munie d'une sortie secondaire S_{21} à deux orifices diamétralement opposés, et en opérant de façon analogue à la réalisation du récipient R_6 , les sorties secondaires S_{21} étant ouvertes et fermées de façon synchronisée dans le temps, suivant une position de rotation déterminée de la tête secondaire T_{21} .

Le récipient R_{10} est obtenu à partir d'une paraison P réalisée en utilisant une tête secondaire T_{12} munie d'une sortie secondaire S_{21} à orifice unique, et en opérant de façon analogue à la réalisation du récipient R_7 .

La paraison utilisée pour le soufflage du récipient R_{11} est obtenue en utilisant une tête secondaire T_{21} munie d'une sortie secondaire, ouverte dès le départ de la coextrusion. Au moment voulu, on fait exécuter à la tête secondaire T_{21} un mouvement angulaire déterminé rapide dans le sens de la flèche r, puis on arrête ce mouvement pendant une durée déterminée; ensuite on fait exécuter à la tête secondaire T_{21} un mouvement angu-

laire déterminé rapide, dans le contresens de la flèche r, et on arrête ce mouvement de rotation de nouveau, jusqu'à l'extrusion totale de la paraison.

La paraison utilisée pour le soufflage du récipient R_{12} est obtenue en utilisant une tête secondaire T_{21} munie d'une sortie secondaire S_{21} à quatre orifices, espacées angulairement de 90° , les uns des autres. Les sorties primaire S_1 et secondaires S_{21} sont ouvertes dès le départ. On fait tourner lentement la tête secondaire T_{21} dans le sens de la flèche r d'une valeur angulaire faible, puis on arrête le mouvement de rotation pendant une courte durée de temps. Ensuite on recommence cette opération autant de fois qu'on souhaite d'ondulations sur la bande 4, jusqu'à l'extrusion totale de la paraison.

La paraison utilisée pour le soufflage du récipient R_{13} est obtenue en utilisant une tête secondaire T_{21} munie d'une sortie secondaire S_{21} ouverte dès le départ de l'extrusion. On fait exécuter à la tête secondaire T_{21} un mouvement angulaire lent de va-et-vient, de l'amplitude d'ondulation souhaitée, jusqu'à l'extrusion totale de la paraison.

Les récipients R_1 à R_{13} comportent une décoration d'une grande précision et d'une grande netteté, de forme bien définie et d'un esthétique remarquable.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'un récipient coextrudé en au moins une première et seconde matières thermoplastiques (M_1 , M_2) ayant des caractéristiques différentes, consistant:

- à utiliser une machine à coextruder équipée d'au moins deux chargeurs à vis et d'une tête de coextrusion (T) ayant une sortie primaire (S_1) et au moins une sortie secondaire (S_2 , S_{21}), pour coextruder à chaud une paraison (P) creuse formée dans une chambre de coextrusion (12) cylindrique creuse munie d'un axe longitudinal ayant une extrémité annulaire ouverte (43), destinée à la sortie de la paraison de la tête d'extrusion (T), la sortie primaire (S_1) alimentant en la première matière (M_1) le côté de la chambre de coextrusion (12), opposé à l'extrémité annulaire ouverte (43), et la sortie secondaire (S_2 , S_{21}) alimentant en la seconde matière (M_2) la chambre de coextrusion (12) à un niveau situé entre l'extrémité annulaire ouverte (43) de la chambre de coextrusion et son côté, et selon une direction angulaire par rapport à l'axe de la chambre,
- à faire subir à la sortie secondaire (S_2 , S_{21}), pendant au moins une partie de la coextrusion de la paraison, une translation et/ou une rotation par rapport à la sortie primaire (S_1), tout en modulant l'ouverture et/ou la fermeture de l'une des deux sorties (S_1 , S_2), de sorte à former sur

- la paraison au moins une bande (4) en l'une des première et/ou seconde matières,
- à transférer la paraison (P), encore chaude, dans un moule, et,
 - à souffler la paraison pour obtenir la forme finale du récipient pourvu d'au moins une bande constituée de l'une des deux matières.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on ferme et/ou on ouvre la sortie secondaire (S_2 , S_{21}) à volonté, au moins partiellement, durant la coextrusion de la paraison (P).
3. Machine à coextruder équipée d'au moins deux chargeurs à vis pour le chargement en au moins une première et seconde matières thermoplastiques (M_1 , M_2), munie d'une tête de coextrusion (T), comportant une sortie primaire (S_1), au moins une sortie secondaire (S_2 , S_{21}) et une chambre de coextrusion (12) cylindrique creuse munie d'un axe longitudinal ayant une extrémité annulaire ouverte (43), la sortie primaire (S_1) alimentant en la première matière (M_1) le côté de la chambre de coextrusion (12), opposé à l'extrémité annulaire ouverte (43), et la sortie secondaire (S_2 , S_{21}) alimentant en la seconde matière (M_2) la chambre de coextrusion (12) à un niveau situé entre l'extrémité annulaire ouverte (43) de la chambre de coextrusion et son côté, et selon une direction angulaire par rapport à l'axe de la chambre, caractérisée en ce que la tête de coextrusion (T) comporte une tête secondaire mobile (T_{12} , T_{21}) munie de la sortie secondaire (S_2 , S_{21}), apte à faire exécuter à la sortie secondaire (S_2 , S_{21}) une translation et/ou une rotation par rapport à la sortie primaire (S_1).
4. Machine selon la revendication 3, caractérisée en ce que la sortie secondaire (S_{21}) est formée d'au moins un secteur angulaire.
5. Machine selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisée en ce que la sortie secondaire (S_2) est annulaire.
6. Machine selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisée en ce que les sortie primaire (S_1) et/ou secondaire (S_2 , S_{21}) sont munies d'un dispositif d'ouverture et/ou de fermeture.
7. Machine selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisée en ce que la sortie secondaire (S_2 , S_{21}) est munie d'un dispositif d'ouverture et/ou de fermeture.
8. Récipient (R) obtenu par coextrusion-soufflage ayant un axe de soufflage longitudinal (A) orienté selon une première direction, comprenant un corps (1) muni d'un fond fermé (2) et d'un goulot (3), constitué de deux matières thermoplastiques (M_1 , M_2) coextrudées de caractéristiques différentes, comprenant au moins une bande (4) formée d'au moins une des deux matières (M_1 , M_2), caractérisé en ce que cette bande (4) a une orientation sur le corps (1) du récipient (R) selon une deuxième direction (B), formant avec la première direction un angle supérieur à 30° .
9. Récipient (R) obtenu par coextrusion-soufflage ayant un axe de soufflage longitudinal (A) orienté selon une première direction, comprenant un corps (1) muni d'un fond fermé (2) et d'un goulot (3), constitué de deux matières thermoplastiques (M_1 , M_2) coextrudés de caractéristiques différentes, comprenant au moins une bande (4) formée d'au moins une des deux matières (M_1 , M_2), caractérisé en ce que cette bande (4), sur le corps (1) du récipient (R), est constituée d'au moins deux segments d'orientation différente.
10. Récipient selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que la bande (4) est discontinue.
11. Récipient selon l'une des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la bande (4) est en forme de spirale.
12. Récipient selon l'une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs bandes (4).
13. Récipient selon la revendication 12, caractérisé en ce que les bandes (4) sont équidistantes.
14. Récipient selon l'une des revendications 8 à 13, caractérisé en ce que la bande (4) a une orientation selon une direction (B) perpendiculaire à l'axe (A).
15. Récipient selon l'une des revendications 8 à 14, caractérisé en ce que la bande (4) est réalisée des deux matières (M_1 , M_2) superposées.
16. Récipient selon l'une des revendications 8 à 15, caractérisé en ce que la première matière (M_1) a une couleur différente de la couleur de la deuxième matière (M_2).
17. Récipient selon l'une des revendications 8 à 16, caractérisé en ce que la première (M_1) ou la deuxième matière (M_2) est transparente.




FIG. 3




FIG. 2




FIG. 1




FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG.14




FIG.15



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 96 40 0179

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
P,Y	EP-A-0 662 385 (CORDIS EUROP) 12 Juillet 1995 * colonne 2, ligne 48 - colonne 3, ligne 21 * * colonne 4, ligne 1 - ligne 15 * * revendications 1-5; figures 1-3 * ---	1-7	B29C47/04 B29C47/20 B29C49/00
X	US-A-3 257 482 (SCHECHTER) * colonne 4, ligne 17 - ligne 42 * * colonne 4, ligne 62 - ligne 68 * * colonne 5, ligne 11 - ligne 15 * * revendications; figures 2-8 * ---	8-17	
Y	---	1-7	
D,X	US-A-3 343 568 (BRANSCUM) * colonne 2, ligne 22 - ligne 68 * * revendication; figures *	8-17	
A	---	1-7	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 17, no. 664 (M-1523), 8 Décembre 1993 & JP-A-05 220739 (JAPAN STEEL WORKS), 31 Août 1993, * abrégé *	1-7	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) B29C
A	---	1-7	
A	EP-A-0 158 919 (BASF) * page 3, ligne 17 - page 4, ligne 15 * * figures *	1-7	
A	---	1-7	
A	EP-A-0 618 059 (CORDIS EUROPA N.V.) * revendications 1,2; figure 1 *	1-7	
A	---	1-7	
A	EP-A-0 575 049 (HOOVER UNIVERSAL INC.) * colonne 8, ligne 37 - colonne 9, ligne 2 * * revendication 3; figures *	1-7	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 21 Mai 1996	Examineur Jensen, K
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			